



## Mechanical specification of Warm Galvanized Carbonic Steel Rolls with continual quality average and pull formation According to ISIRI7597 Standard

ویژگیهای مکانیکی ورقهای فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی ،  
شکل دهی متوسط و کششی استاندارد ISIRI 7597

Quality of main metalthe		most tensionthe	most final strengthe	least percent the length after slit	
ID	Name	(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	L <sub>0</sub> =5mm	L <sub>0</sub> =5mm
0 1	Normal	-	-	-	8
0 2	Average formation	-	-	-	-
0 3	Pulling	300	430	24	23
0 4	Deep pulling	260	410	26	25
0 5	Deep pulling of soft steel	220	410	29	28
0 6	Deep pulling of resistant steel	200	350	37	36

طول موثر = L<sub>0</sub>